

PE-Schutzfolie CZ-129323 RE 80°C

Beschreibung	PE-Folie, einseitig mit einem Acrylatkleber beschichtet.
Anwendungsgebiete	Hauptsächlich verwendet bei Stuckarbeiten und als Abdeckband für strukturierte oder bedruckte Oberflächen, wo eine leichte Ablösbarkeit gefragt ist. Außerdem bietet dieses Band Langzeitschutz in Bau-, Automotiv- und Luft- und Raumfahrtindustrie
Verarbeitung	Das Band muss innerhalb von 6 Monaten verarbeitet und wieder entfernt werden
Lagerung	6 Monate Lagerung bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von bis zu 50%. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Liegend lagern
Verarbeitungshinweise	Alle Untergründe müssen sauber und/oder schmutz- und staubfrei sowie entfettet sein.

TECHNISCHE DATEN

Klebstoff	Reinacrylat	
Bandlänge	50 m	
Farbe	rot	
UV-Beständigkeit	Ja	
Witterungsbeständigkeit	Ja	
Weichmacherresistent	Ja	
Alterungsbeständigkeit	Ja	
Dicke Band	0,1 mm	3,94 Mils
Dicke Klebstoffschicht	0,03 mm	
Gesamtdicke	0,13 mm	5,12 Mils
Klebkraft auf Stahl	6,2 N/25 mm	1,42 Lbs/inch
Zugkraft	55 N/25 mm	12,6 Lbs/inch
Reißdehnung	575%	
Temperaturbeständigkeit	80°C kurzfristig	
Servicetemperatur	zwischen -40°C und 80°C	zwischen -40°F und 176°F
Verklebetemperatur	Minimum 0°C	